



Technische Fiche

MASTIC ACRYL 132

Mastic Acryl 132 is een all-in-one schilderskit voor binnen- en buiten gebruik. Mastic Acryl 132 is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is. Door zijn unieke samenstelling wordt het craqueleren, zelfs van hooggepulde en dekkende verven, vermeden.

Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Kleurvast en waterdicht na uitharding
- Crackvrij
- Overschilderbaar met watergedragen systemen
- Zeer goede hechting op vele poreuze materialen en aluminium

Toepassingen

- Afdichten van voegen met een maximale beweging van $\leq 12,5\%$.
- Aansluitvoegen in de bouw
- Aansluitvoegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.

Technische gegevens

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Huidvorming	ca. 20 min
Dichtheid	ca. 1.65 g/ml
Max. toelaatbare vervorming	$\pm 12.5 \%$
Krimp na uitharding	$< 25\%$
Verwerkingstemperatuur	$+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C}$
Temperatuurbestendigheid	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +80^{\circ}\text{C}$

De veltvormingstijd en de uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en het type ondergrond.

Ondergronden

Toestand ondergrond

Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding ondergrond



MASTIC ACRYL 132

Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Mastic Acryl 132 (1 deel Mastic Acryl 132 + 2 delen water).

Soorten ondergronden

Mastic Acryl 132 heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare poreuze bouwondergronden. Mastic Acryl 132 heeft geen goede hechting op of is niet geschikt voor bitumineuze ondergronden, glas. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Gebruiksaanwijzing / Verwerking

Verwerkingsmethode

Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.

Applicatie benodigheden

Breng Mastic Acryl 132 aan met een manueel of pneumatisch kitpistool.

Reinigingsmiddel

Mastic Acryl 132 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Uitgehard product kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Afwerking

Afwerken met spatel of plamuurmes.

Reparatiemethode

Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

- De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
- Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking / Logistiek

Kleur	Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Masterton website of een Masterton vertegenwoordiger.
Verpakking	Raadpleeg de productcatalogus, de Masterton website of een Masterton vertegenwoordiger.
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Normen en certificaten

- EC1 Plus label: zeer lage emissie

Voegafmetingen

- Min. breedte voor voegen: 5 mm — Max. breedte voor voegen: 20 mm — Min. diepte voor voegen: 5 mm
- Advies voor afdichtingswerkzaamheden: voegbreedte = voegdiepte
- Gebruik een PE-rugvulling voordat u de voegkit aanbrengt in grote voegen om driepuntshechting te voorkomen.

Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste verven.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit aan verven die beschikbaar zijn, raden wij aan om voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.
- In de verpakking, bestand tegen tijdelijke bevroering tot -18°C.

MASTIC ACRYL 132

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze testen en ervaring. Wegens de diversiteit aan materialen en ondergronden kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de bekomen resultaten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of het product geschikt is voor de toepassing. De fabrikant behoudt zich het recht voor de producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.